

LÄRCHE

Decklage ca. 3,6 mm

Pflegeöl natur



Admonter auf Fußbodenheizung

Admonter FLOORs sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizung geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht, 3-Schicht small → hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Beachten Sie bitte die detaillierten Informationen im Merkblatt Admonter auf Fußbodenheizungen.

Admonter Zubehör

Das umfangreiche Admonter Programm ist passend abgestimmt auf Ihren Admonter FLOORs und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

HINWEIS - natur geölt easy care - KEINE ERSTEINPFLEGE notwendig!
Reparatur- und Ergänzungsöle laut Admonter Preisliste.

Alle Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf: admonter.at



Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil	
basic	10	2-Schicht	161	classic	2000	geschliffen / gebürstet	ng	lock-it
			158	xxlong	3870 / 4470 / 4870	geschliffen / gebürstet	ng	Nut & Feder
	15	3-Schicht	161	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng ml	Nut & Feder
			192	xxlong	3870 / 4470 / 4870	geschliffen / gebürstet	ng ml	lock-it
			195	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng ml	Nut & Feder
			240	classic	2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng ml	lock-it
				xxlong	3870 / 4470 / 4870	geschliffen / gebürstet	ng ml	Nut & Feder
rustic	15	3-Schicht	161	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng ml	Nut & Feder
			195	classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng ml	lock-it
				classic	1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng ml	Nut & Feder
					1850 / 2000 / 2400	geschliffen / gebürstet	ng ml	lock-it

Rückseite: Vollholz / ng: natur geölt easy care / pc: natur geölt pro care / ml: matt lackiert

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten
Lärche	10	5,3	8+/-2	0,14	0,079	20	C _s -s1
Lärche	15	7,8	8+/-2	0,14	0,107	20	C _s -s1

